



Техническая информация

Состав для приклеивания и расшивки швов плитки Brickquick,
для внутренних и наружных работ

Назначение:

Готовый к применению состав для приклеивания плитки Brickquick, а также для последующей расшивки швов облицовки.

Применяется для: - легкой штукатурной системы утепления (ЛШС), - устройства наружных и внутренних облицовок

Свойства

- относится к классу трудно горючих материалов
- высокая первоначальная адгезия
- готовый к применению состав
- высокая паропроницаемость
- пигментированный
- атмосферостойкий и водостойкий по DIN 18 550
- удобное и легкое нанесение
- не создает напряжений, высокая деформативность
- не содержит цемент, на основе органических вяжущих
- содержит минеральные наполнители

Технические данные

- коэффициент водопоглощения:
 $w < 0,12 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}0,5)$ по DIN 52 617

Консистенция

пастообразная

Цветовой тон

- Цементно-серый
- Белый
- Антрацит
- Коричневый,
- Бежевый

Расход:

- ок. 2,5-3,0 кг/м².

Эти данные о расходе являются приблизительными. При работе на объекте необходимо учитывать местные условия.

Упаковка:

ведра по 8 кг, 5 кг

Хранение:

в сухом месте, но не на морозе.

Подходящие основания

Армированные слои ЛШС,

- а также основания из:
 - минеральных штукатурок
- растворных групп РII+III в соответствии с DIN 18550
- бетона
- прочные минеральные старые штукатурные и окрасочные покрытия

- гипсокартонные плиты и подосновы растворных групп РIV и V внутри помещений

Подготовка поверхности

Подложка должна быть ровной, чистой и свободной от разделяющих субстанций. Новым штукатуркам дать просохнуть минимум 2-4 недели. При применении плитки на системах утепления армированный слой должен схватиться и быть сухим.

Промежуточное покрытие

На содержащих цемент основаниях, чтобы на долгий срок исключить возможные высолы и обеспечить защиту от биопоражений, необходимо использовать грунтовку Brickquick.

Укладка и расшивка

См Техническую информацию на плитку Brickquick

Температура нанесения

Во время нанесения и высыхания температура воздуха и подложки не должна опускаться ниже +5 С. Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха.

Чистка инструмента

Инструмент сразу же после использования промыть водой. Для защиты от дождя на время высыхания продукта леса необходимо закрыть тентом. Из-за использования природных наполнителей возможны незначительные различия в цвете.

Указания по технике Безопасности

Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза сразу же промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды, канализацию или землю.

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультировать нас или наших сотрудников на местах. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Internet: www.brickquick.ru